

Registr klenotnických slitin - stav k 9. 8. 2022

1. Klenotnické slitiny zlata

Číslo reg.	Datum příjmu	Označení podle výrobce nebo žadatele o zápis	Au	Ag	Cu	Zn	Ni	Pd	Fe	Mn	Ostatní
46	5.1.2004	Au ryzí	999								
1	14.1.1993	Au dukátové	986		14						
70	8.4.2019	Loring22	919	33	48						
66	21.5.2013	Au 18 kt 3Dstyl	753	42	148	30	25				In 3
2	14.1.1993	Au 18 kar.	752	108	140						
52	2.2.2004	Au 18 kt bílé s Pd	752		62	26		160			
54	2.2.2004	Au 18 kt bílé	752		160	28	60				
6	14.1.1993	Au 18kar.sv.žl.	750	155	95						
7	14.1.1993	Au 18 kar.žlutá	750	125	125						
8	14.1.1993	Au 18 kar.růž.	750	90	160						
4	14.1.1993	Au 18. kar.b.Pd	750	50				200			
9	14.1.1993	Au 18 kar.červ.	750	40	210						
10	14.1.1993	Au 18 kar.sytě červ.	750	0	250						
5	14.1.1993	Au 18/Ni bílá Perfekt	750		22	55	173				
57	5.3.2004	Au750/White gold	750		151	42	55				
69	9.7.2018	Au 18 bílá Ideál	750		168	30	48				
48	19.1.2004	Au 590. EU-B Au.590 B.WG	593	3	251	92	60				
49	19.1.2004	Au 14 kar.bílá S 2	592	357						39	Ga 11
56	2.2.2004	Au 14 kt bílé	592		263	75	70				
51	2.2.2004	Au bílé OB 306A	590		250	69	90				
40	18.11.2003	Au 14 bílé bez Ni	589	330	19	6				55	
53	2.2.2004	Au 14 kt bílé s Pd	589	108	108	4		191			
50	19.1.2004	Au 14 kar.žlutá S 1	588	342	50	19					
45	30.12.2003	Au 14 karátové žl.	588	321	71	20					
55	2.2.2004	Au 14 kt růžové	588	130	258	24					
44	30.12.2003	Au585+předslitina	588		268	82	60				
59	7.6.2004	Au 585 TG GB	588		267	59	85				
62	3.11.2005	Au žluté předslitina SRN	587	98	225	90					
67	21.5.2013	Au 14 kt 3Dstyl	587	70	248	50	41				In 4
64	30.3.2006	Au 14kar.,BEN-2 bílá	587	39	242	57	75				
58	23.3.2004	Au 585 LM 01	587	27	298	88					
47	19.1.2004	Au 585/335-B Au.585 B.GG	586	335	74	5					
71	18.6.2019	Au 14 kar. BW Kesia bílá Pd	586	270	23			121			
61	6.1.2005	Au 585/414R-červená	586	66	339	9					
63	3.11.2005	Au bílá, předslitina Itálie	586	14	281	61	58				
41	18.11.2003	Au 14 kar.bílá	586	12	239	81	82				
60	17.12.2004	Au 585 bílá NiZn	586	6	254	72	82				
39	18.11.2003	Au 14 kar.žlutá	585	355	59						
22	14.1.1993	Au 14 kar.320	585	320	95						
21	14.1.1993	Au 14 kar.280	585	280	135						
20	14.1.1993	Au 14 kar.268	585	268	147						
24	14.1.1993	Au14kar.b.Super	585	265				150			
19	14.1.1993	Au 14 kar.230	585	230	185						
18	14.1.1993	Au 14 kar.200	585	200	215						
17	14.1.1993	Au 14 kar.140	585	140	275						
68	3.10.2014	Au žluté 08	585	108	241	66					
37	21.2.1996	Au 14 kar.BEN-1(MAGIC)	585	87	233	95					
42	18.11.2003	Au585/085-Zn3	585	84	327	3					
16	14.1.1993	Au 14 kar.51	585	50	365						
72	19.7.2019	Au 14 kar. BW Kesia bílá Pdf	585	48	246	33	81				
65	7.5.2012	Au bílé-předslitina 481	585	28	239	68	79				
73	25.5.2021	Au 14 kar. BW Kesia červená	585	6	404	5					
43	18.11.2003	Au585- 8N	585	2	251	58	102				
38	15.10.1999	Au 14 bílé IDEAL	585		281	49	85				
23	14.1.1993	Au 14 kar.bílá	585		230	49	134			2	

2. Klenotnické slitiny stříbra

Číslo reg.	Datum příjmu	Označení podle výrobce nebo žadatele o zápis	Ag	Cu	Ostatní
29	14.1.1993	Ag ryzí	999		
33	7.6.2004	Ag 935	937	48	Zn 12
80	7.7.2008	935 Ag. Sagin Plus	935	45	Zn 19; In 0,8
36	18.8.2021	Argentium	935	50	Ge 15
34	10.9.2004	Ag vytvrditelná	930	64	Zn 5
35	29.6.2007	Ag vytvrzená	925	65,1	Zn 7,5; Ga 0,2; In 1,5; Ge 0,7
81	7.7.2008	925 Ag. Sagin Plus	925	51	Zn 23;In 0,8
30	14.1.1993	Ag 92,5	925	75	
31	14.1.1993	Ag 91 Cu 9	910	90	
32	14.1.1993	Ag 903	903	97	

3. Klenotnické slitiny platiny

Číslo reg.	Datum příjmu	Označení podle výrobce nebo žadatele o zápis	Pt	Pd	Au	Cu	W	Ni	Ostatní
100	5.1.2004	Pt ryzí	999						
101	30.3.2004	Pt klenotnická	958			41			
103	22.11.2018	Hugo Platina	957						Co 43
102	29.6.2007	PtRu	950						Ru 50