

# Registr klenotnických slitin - stav k 7. 5. 2012

## 1.Klenotnické slitiny zlata

Číslo reg.sl.	Datum příjmu	Označení podle výrobce nebo žadatele o zápis	Au	Ag	Cu	Zn	Ni	Pd	Ga	In	Mn	Pt	ost
46	5.1.04	Au ryzí	999										
1	14.1.93	Au dukátové	986		14								
2	14.1.93	Au 18 kar.	752	108	140								
54	2.2.04	Au 18kt bílé	752		160	28	60						
52	2.2.04	Au 18kt bílé s Pd	752		62	26		160					
6	14.1.93	Au 18kar.sv.žl.	750	155	95								
7	14.1.93	Au 18 kar.žlutá	750	125	125								
8	14.1.93	Au 18 kar.růž.	750	90	160								
4	14.1.93	Au 18 kar.b.Pd	750	50				200					
9	14.1.93	Au 18 kar.červ.	750	40	210								
10	14.1.93	Au 18 kar.sytě červ.	750		250								
57	5.3.04	Au 750/White gold	750		151	42	55						
5	14.1.93	Au 18 kar.b.Ni	750		22	55	173						
48	19.1.04	Au 590. EU-B Au.590 B.WG	593	3	251	92	60						
49	19.1.04	Au 14 kar.bílá S 2	592	357					11		39		
56	2.2.04	Au 14kt bílé	592		263	75	70						
51	2.2.04	Au bílé OB 306A	590		250	69	90						
40	18.11.03	Au 14 bílé bez Ni	589	330	19	6					55		
53	2.2.04	Au 14kt bílé s Pd	589	108	108	4		191					
50	19.1.04	Au 14 kar.žlutá S 1	588	342	50	19							
45	30.12.03	Au 14 karátové žl.	588	321	71	20							
55	2.2.04	Au 14kt růžové	588	130	258	24							
44	30.12.03	Au585+předslitina	588		268	82	60						
59	7.6.04	Au 585 TG GB	588		267	59	85						
62	3.11.05	Au žluté předslitina SRN	587	98	225	90							
64	30.3.06	Au 14 kar.,BEN-2 bílá	587	39	242	57	75						
58	23.3.04	Au 585 LM 01	587	27	298	88							
47	19.1.04	Au 585/335-B Au.585 B.GG	586	335	74	5							
61	6.1.05	Au 585/414R červená	586	66	339	9							
63	3.11.05	Au bílá, předslitina Itálie	586	14	281	61	58						
41	18.11.03	Au 14 kar.bílá	586	12	239	81	82						
60	17.12.04	Au 585 bílá NiZn	586	6	254	72	82						
39	18.11.03	Au 14 kar.žlutá	585	355	59								
22	14.1.93	Au 14 kar.320	585	320	95								
21	14.1.93	Au 14 kar.280	585	280	135								
20	14.1.93	Au 14 kar.268	585	268	147								
24	14.1.93	Au 14kar.b.Super	585	265				150					
19	14.1.93	Au 14 kar.230	585	230	185								
18	14.1.93	Au 14 kar.200	585	200	215								
17	14.1.93	Au 14 kar.140	585	140	275								
37	21.2.96	Au 14 kar.BEN-1(MAGIC)	585	87	233	95							
42	18.11.03	Au585/085-Zn3	585	84	327	3							
16	14.1.93	Au 14 kar.51	585	50	365								
65	7.5.12	Au bílé – předslitina 481	585	28	239	68	79						
43	18.11.03	Au585- 8N	585	2	251	58	102						
38	15.10.99	Au 14 bílé IDEAL	585		281	49	85						
23	14.1.93	Au 14 kar.bílá	585		230	49	134				2		

## 2.Klenotnické slitiny stříbra

Číslo reg.sl.	Datum příjmu	Označení podle výrobce nebo žadatele o zápis	Au	Ag	Cu	Zn	Ni	Pd	Ga	In	Mn	Pt	ost
29	14.1.1993	Ag ryzí		999									
33	7.6.04	Ag 935		937	48	12							
80	7.7.2008	935 Ag,Sagin Plus		935	45	19				0,8			
34	10.9.2004	Ag vytvrditelná		930	64	5							
30	14.1.1993	Ag 92,5		925	75								
35	29.6.2007	Ag vytvrzená		925	65,1	7,5			0,2	1,5			Ge 0,7
81	7.7.2008	925 Ag, Sagin Plus		925	51	23				0,8			
31	14.1.1993	Ag 91 Cu 9		910	90								
32	14.1.1993	Ag 903		903	97								

## 3.Klenotnické slitiny platiny

Číslo reg.sl.	Datum příjmu	Označení podle výrobce nebo žadatele o zápis	Au	Ag	Cu	Zn	Ni	Pd	Ga	In	Mn	Pt	ost
100	5.1.2004	Pt ryzí										999	
101	30.3.2004	Pt klenotnická			41							958	
102	29.6.2007	PtRu										950	Ru 50